

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-080 Kunstharz-Rostschutzgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung, die mit dem Pinsel oder mit der Rolle aufzutragen ist. Sie zeigt eine gute Haftung auf Eisen- oder Stahluntergründen.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen, Stahl schleifen mit P80-120 (trocken)
 Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis KH-Rostschutzgrund 7-080
 Verdünner 1-610

Gewicht

1000 g
 50-100 g

Volumen

13
 1 - 2

Verarbeitungszeit

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung.



Anzahl der Schichten

1 (30-40 µm)

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubtrocken:

20-30 Minuten

Griffest:

3-4 Stunden


Durchgetrocknet:

18-24 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM KH-,
 NC- und Chloralkyd-Decklack

nach 24 Stunden bis max. 1Monat
 bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



7-080

KH-Rostschutzgrund, streichbar



TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

8.4-9.2 m² / kg streichfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 40 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22