

7-330

NC-Decklack, hochglänzend

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-330 Nitro-Cellulose Decklack ist ein 1K Produkt für Uni- und Metallic-Farbtöne.
Dieser Decklack ist schnelltrocknend und darüber hinaus sehr leicht aufzutragen.

Untergrund und Vorbehandlung



Nitro-Konverter müssen sofort nach der Zugabe der Mischfarben gut aufgerührt werden.



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-830



schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Decklack 7-310
Nitro-Verdünner 1-215*

Gewicht
1000 g
1000 - 1200 g

Volumen
1
1 - 1,2

*(Aromatenfreier Verdünner 1-205 kann auch eingesetzt werden)



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung




Viskosität

18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4-1.7 mm
3-4 bar



Anzahl der Spritzgänge

2-3 (ca. 35-45 µm)



Zwischenablüßzeit

10-15 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C



Staubfrei:

10-15 Minuten



Griffest:

40-50 Minuten




Durchgetrocknet:

16-18 Stunden

Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM
NC-Decklack

Möglich nach Zwischenschliff mit P320-360
(trocken) oder P600 (nass)



7-330

NC-Decklack, hochglänzend

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

4.7-5.7 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 40 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22