

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-411 Epoxy-Decklack ist ein 2K-Produkt mit hohem Härtegrad, das eine gute Optik und einen guten Verlauf bietet. Besonders geeignet für die Lackierung von Produkten und Anlagen, die chemischen Belastungen oder besonders korrosionsfördernden Bedingungen ausgesetzt sind. Der Lack ist **nicht** geeignet für Oberflächen, die dem Sonnenlicht (UV-Strahlungen) ausgesetzt sind.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.













Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise

	<u>GLATTAPPLIKATION</u>		<u>STRUKTURAPPLIKATION</u>		
		<u>Gewicht</u>		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>
 Mischungsverhältnis	Decklack 7-411 Härter 9-015 Verdünner 1-410	1000 g 200 g 300-400 g	Decklack 7-411 Härter 9-015 Verdünner 1-410	1000 g 200 g 0-100 g	7 2 bei glatt 3 - 4 bei struktur 0 -1
 Verarbeitungszeit 20°C		6-8 Stunden		2-4 Stunden	
 Viskosität		18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C		thixotrop	
 Spritzdüse Spritzdruck		1.8-2.5 mm 3.5-5 bar		1.8-2.5 mm 3.5-5 bar	
 Anzahl der Spritzgänge		2 (ca. 40-50 µm)		1 glatt + 1 strukturiert	
 Abluftzeit zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung		1-3 Stunden 20°C		1-3 Stunden 20°C	
 Lufttrocknung bei 20°C: Staubfrei: Griffest: Durchgetrocknet:				20-30 Minuten 16-24 Stunden 36-48 Stunden	
 Ofentrocknung bei 60°C:				1 Stunde	
 Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM EP-Decklack				nach 3 Stunden bis maximal 24 Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff	



7-411

Epoxy-Decklack, strukturiert

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

10-12 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 40 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22