

# 7-820

## KH-Rostschutzgrundierung, schnelltrocknend, extra

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-820 KH-Rostschutzgrundierung, ist eine schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen und gutem Korrosionsschutz. Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlaufbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.

#### Untergrund und Vorbehandlung












Gründlich entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen/Stahl schleifen mit P80-120 (trocken)  
Altackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

#### Verarbeitungshinweise

		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>	<u>Airless Volumen</u>
	Mischungsverhältnis	Rostschutzgrundierung 7-820	2	5
		Verdüner 1-610*	1 - 1,5	1
		*Nitro-Verdüner, 1-215 oder Aromatenfreier Verdüner, 1-205 können auch eingesetzt werden		
	Verarbeitungszeit 20°C	Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung		
	Viskosität	Konventionell 20 - 25 Sek. DIN 4 bei 20°C		
		Airless 34 -37 Sek. DIN 4 bei 20°C		
	Spritzdüse	1.6 - 1.8 mm		
	Spritzdruck	3 - 4 bar		
	Spritzdüse	0,11 - 0,13 inches		
	Spritzdruck	120 - 140 bar		
	Anzahl der Spritzgänge	2 = 35 - 50 µm		
	Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen	10 - 15 Minuten bei 20°C		
	<b>Lufttrocknung bei 20°C:</b>			
	Staubfrei:	10 - 15 Minuten		
	Griffest:	40 - 60 Minuten		
	Überlackierungszeit:	nach 1 Stunde bis maximal 1 Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich		
	Überlackierbar mit:	SELEMIX SYSTEM, lufttrocknende NC-, KH- und Chloralkyd-Decklacke		



# 7-820

## KH-Rostschutzgrundierung, schnelltrocknend, extra

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.2-6.0 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

#### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

#### **Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt**

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

**Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel**

**Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22**