

7-861

KH-Einschichtdecklack seidenmatt

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

Der Einschichtdecklack 7 - 861 ist eine Beschichtung die gleichzeitig einen guten Korrosionsschutz bietet. Einzusetzen für allgemeine Industrielackierungen, Landwirtschaftsgeräte, Container und Kräne

Untergrund und Vorbehandlung












Gründlich entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen/Stahl, Phosphatiertes Blech schleifen mit P80-120 (trocken)
Rostschutzgrundierungen und Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

Verarbeitungshinweise

		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>	<u>Airless Volumen</u>
	Mischungsverhältnis	Einschichtdecklack 7 - 861	1000 g	2
		Verdüner 1-610*	250 - 400 g	1 - 1,5
		*Nitro-Verdüner, 1-215 oder Aromatenfreier Verdüner, 1-205 können auch eingesetzt werden		
	Verarbeitungszeit 20°C	Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung		
	Viskosität	Konventionel 19 - 24 Sek. DIN 4 bei 20°C		
		Airless 34 -37 Sek. DIN 4 bei 20°C		
	Spritzdüse	1.6 - 2.0 mm		
	Spritzdruck	3 - 4 bar		
	Spritzdüse	0,11 - 0,15 inches		
	Spritzdruck	120 - 140 bar		
	Anzahl der Spritzgänge	2 = 60 - 80 µm		
	Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen	10 - 15 Minuten bei 20°C		
	Lufttrocknung bei 20°C:			
	Staubfrei:	10 - 15 Minuten		
	Griffest:	40 - 60 Minuten		
	Überlackierungszeit:	Innerhalb von 2 Std. oder nach vollständiger Durchtrocknung (6-7 Tage) möglich. Durch Zugabe von 10% Härter 9-060 bereits nach 24 Std. überlackierbar.		
	Überlackierbar mit:	SELEMIX SYSTEM, lufttrocknende NC-, KH- und Chloralkyd-Decklacke		



7-861

KH-Einschichtdecklack seidenmatt

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

6,0 - 7,0 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22