

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-030 Kunstharz-Decklack, ist ein schnell trocknendes Produkt, das mit dem Pinsel oder der Rolle leicht aufzutragen ist und einen hohen Glanzgrad und einen guten Verlauf bietet. Er ist besonders geeignet zum Streichen von Türen, Fensterrahmen und ähnlichen Objekten.

#### Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080

schleifen mit:  
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen )

#### Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis      Decklack 7-030  
   Verdüner 1-610

#### Gewicht

1000 g  
0-50 g

#### Volumen

10  
0,6



Verarbeitungszeit 20°C  
Anzahl der Schichten

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung  
1-2 (ca. 30-50 µm)




**Lufttrocknung bei 20°C:**  
Staubtrocken:  
Griffest:  
Durchgetrocknet:

40-50 Minuten  
6-8 Stunden  
20-24 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM  
KH-Decklack

nach 24 Stunden bis maximal  
1Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



# 7-030

## Kunstharz Decklack, streichbar

TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

8.8-10.0 m<sup>2</sup> / kg streichfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

**Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel**

**Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22**