

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-083 Kunstharz-Einschichtdecklack ist eine Deckbeschichtung die gleichzeitig einen guten Korrosionsschutz bietet. Der Einschichtdecklack kann sowohl mit dem Pinsel wie auch mit der Rolle aufgetragen werden. Er zeigt eine gute Haftung auf Eisen- oder Stahluntergründen.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen, Stahl schleifen mit P80-120 (trocken)
Rostschutzgrundierungen und Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis Einschichtdecklack 7-083
 Verdünner 1-610

Gewicht

1000 g
40-80 g

Volumen

14
1 - 2



Verarbeitungszeit

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung.

Anzahl der Schichten

1 (40-60 µm)

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubtrocken:

20-30 Minuten

Griffest:

3-4 Stunden


Durchgetrocknet:

18-24 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM KH-,
NC- und Chloralkyd-Decklack

nach 24 Stunden bis max. 1 Monat
bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



7-083

KH-Einschichtdecklack, streichbar



TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

9,0-10,5 m² / kg streichfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22