

7-420

Epoxy-Vinyl-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-420 Epoxy-Vinyl-Decklack ist ein 2K-Produkt mit hohem Härtegrad, das eine gute Optik und einen guten Verlauf bietet. Besonders geeignet für die Lackierung von Produkten und Anlagen, die chemischen Belastungen oder besonders korrosionsfördernden Bedingungen ausgesetzt sind. Der Lack ist nicht geeignet für Oberflächen, die dem Sonnenlicht (UV-Strahlen) ausgesetzt sind.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414



schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Decklack 7-420
Härter 9-010*
Verdüner 1-410

Gewicht

1000 g
350 g
600-700 g

Volumen

2
1
1,8 - 2

*Epoxy-Härter, schnell, 9-011 kann auch eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

6-8 Stunden



Viskosität

18-20 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4-1.7 mm
3-4 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 50 µm)



Abluftzeit zwischen
den Spritzgängen

20-25 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubfrei:

30-40 Minuten



Griffest:

6-8 Stunden


Durchgetrocknet:

12-18 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM
EP-Decklack

Auch nach längerer Zeit ohne Zwischenschliff
möglich



7-420

Epoxy-Vinyl-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.8-6.2 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22