

7-514

PUR-Decklack für galvanisch verzinkte Untergründe

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-514 2K-Polyurethan-Decklack ist ein Produkt, seidenglänzend, mit einer ausgezeichneten Haftung direkt auf galvanisch verzinktem Untergrund.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Verzinkte Bleche, ungeschliffen

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis
Decklack 7-514
Härter 9-000
Verdüner 1-430

Gewicht

1000 g
150 g
100-150 g

Volumen

6
1
0,7 - 1

Verarbeitungszeit 20°C

90 Minuten



Viskosität

22-24 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4-1.7 mm
3-4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches
120-140 bar



Spritzgänge

2 (airless) = ca. 50 µm
2 - 3 (konventionell) = ca. 45 - 55 µm



Ablüßzeit zwischen den
Spritzgängen und vor der
Ofentrocknung

10-15 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C



Staubfrei:
Griffest:
Durchgetrocknet:

20 Minuten
7-8 Stunden
24-36 Stunden


Ofentrocknung bei 60°C

60 Minuten



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM
PUR-Decklack

Nach Zwischenschliff jederzeit möglich



7-514

PUR-Decklack für galvanisch verzinkte Untergründe

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

7,2 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22