

# 7-740

## KH-Einbrenn-Decklack, 80°C

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-740 KH-Einbrenn-Decklack, 80°C, bietet einen hohen Härtegrad und Verlauf. Er ist geeignet für die Lackierung von Metallmöbeln, kleinen Haushaltsgeräten und Büromaschinen.

#### Untergrund und Vorbehandlung



Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414



Schleifen mit:  
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

#### Verarbeitungshinweise



		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>
Mischungsverhältnis	Decklack 7-740	1000 g	5
	Verdünner 1-610	150 - 250 g	1 - 1,5
Verarbeitungszeit 20°C	Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung		



Viskosität 18 - 22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse 1.4 - 1.7 mm  
Spritzdruck 3 - 4 bar



Spritzdüse 0,09 - 0,11 inches  
Spritzdruck 120 - 140 bar



Anzahl der Spritzgänge 2 (ca. 40 - 50 µm)




Ablüßzeit vor Ofentrocknung 20 - 25 Minuten 20°C



**Ofentrocknung 80°C:** 40 - 50 Minuten



Überlackierbar mit 7-740 Nach Zwischenschliff möglich P320-360 (trocken) oder P600 (nass)



# 7-740

## KH-Einbrenn-Decklack, 80°C

TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

7.0-8.2 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

**Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel**

**Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22**