

7-750

KH-Einbrenn-Decklack Matt, 80°C

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-750 KH-Einbrenn-Decklack, matt, 80°C, bietet einen hohen Härtegrad und Verlauf. Er ist geeignet für die Lackierung von Metallmöbeln, kleinen Haushaltsgeräten und Büromaschinen.

Untergrund und Vorbehandlung



Epoxy-Grundierung, 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Decklack 7-750
Verdünner 1-610

Gewicht

1000 g
250 - 300 g

Volumen

3
1 - 1,5

Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

18 - 22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm
3 - 4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches
120 - 140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 40 - 50 µm)



Ablüftzeit vor
Ofentrocknung

20 - 25 Minuten 20°C




Ofentrocknung 80°C:

40 - 50 Minuten



Überlackierbar mit 7-750

Möglich nach Zwischenschliff mit P320-360 (trocken)
oder P600 (nass)



7-750

KH-Einbrenn-Decklack Matt, 80°C

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

6.0-6.5 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22