

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-810 KH-Rostschutzgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen/Stahl schleifen mit P80-120 (trocken)
Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Rostschutzgrundierung 7-810
Verdünner 1-610*

<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>	<u>Airless Volumen</u>
1000 g	3	6
300 - 400 g	1 - 1,5	1

*Nitro-Verdünner, 1-215 oder Aromatenfreier Verdünner, 1-205 können auch eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung

Viskosität

Konventionell 20 - 30 Sek. DIN 4 bei 20°C
Airless 35 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.6 - 1.8 mm
3 - 4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,11 - 0,13 inches
120 - 140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 35 - 50 mm)



Ablüßzeit zwischen
den Spritzgängen

10 - 15 Minuten bei 20°C



Lufttrocknung bei 20°C:

Staubfrei:
Griffest:

10 - 15 Minuten
40 - 60 Minuten




Überlackierungszeit:

nach 1 Stunde bis maximal 1 Monat bei 20°C ohne
Zwischenschliff möglich.

Überlackierbar mit:

SELEMIX SYSTEM, NC-, KH- und Chloralkyd-Decklacke



7-810

KH-Rostschutzgrund, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.4-6.0 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22