

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-920 Chlorkautschuk-Decklack ist ein schnelltrocknendes 1K-Produkt mit guter Beständigkeit gegen Chemikalienbelastung sowie gutem Korrosionsschutz. Speziell für sehr feuchte Umgebungen und korrosionsfördernde Bedingungen. Er ist geeignet für die Beschichtung von Industrieprodukten, die besonders feuchtigkeitsbeständig sein sollen. Das Produkt ist **nicht** für die Lackierung von Schwimmbädern geeignet.

#### Untergrund und Vorbehandlung



**Achtung:** Helle Farbtöne neigen zur Vergilbung.



KH-Rostschutzgrund 7-820



Schleifen mit:  
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

#### Verarbeitungshinweise



		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>
Mischungsverhältnis	Decklack 7-920	1000 g	1
	Verdünner 1-610	300 - 500 g	1 - 1,3



Verarbeitungszeit 20°C Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität 15 - 20 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse 1.4 - 1.7 mm  
Spritzdruck 3 - 4 bar




Anzahl der Spritzgänge 2 - 3 (ca. 40 - 50 µm)



Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen 5 - 10 Minuten bei 20°C

#### **Lufttrocknung bei 20°C:**

Staubfrei: 15 - 20 Minuten  
Griffest: 4 - 5 Stunden  
Durchgetrocknet: 24 - 48 Stunden



# 7-920

## Chlorkautschuk-Decklack

**TECHNISCHES MERKBLATT**

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

4.6-5.6 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

**Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel**

**Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22**