

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-030 Kunstharz-Decklack, ist ein schnell trocknendes Produkt, das mit dem Pinsel oder der Rolle leicht aufzutragen ist und einen hohen Glanzgrad und einen guten Verlauf bietet. Er ist besonders geeignet zum Streichen von Türen, Fensterrahmen und ähnlichen Objekten.

Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080

schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis Decklack 7-030
Verdüner 1-610

Gewicht

1000 g

0-50 g

Volumen

10

0,6



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung

Anzahl der Schichten

1-2 (ca. 30-50 µm)



Lufttrocknung bei 20°C:

Staubtrocken:

40-50 Minuten

Griffest:

6-8 Stunden


Durchgetrocknet:

20-24 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM
KH-Decklack

nach 24 Stunden bis maximal
1 Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



7-030

Kunstharz Decklack, streichbar

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

8.8-10.0 m² / kg streichfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.





Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D  **PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238**

A  **PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640**

CH  **PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22**