

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-611 KH-Decklack ist ein schnelltrocknendes Produkt mit einem hervorragenden Glanzgrad. Er ist geeignet für die Lackierung von Landmaschinen, Kränen und sonstigen Industrieobjekten.

#### Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080



Schleifen mit:  
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

#### Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

KH-Decklack 7-611

Verdüner 1-610\*

**Gewicht**

1000 g

250-350 g

**Volumen**

3

1 - 1,5

\*Nitroverdünner 1-215 oder Aromatenfreie Verdünner 1-205 können auch eingesetzt werden.



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse  
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm

3 - 4 bar



Spritzdüse  
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches

120 - 140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 40 - 50 µm)



Ablüßzeit zwischen  
den Spritzgängen

5 - 10 Minuten bei 20°C



**Lufttrocknung bei 20°C:**

Staubfrei:

10 - 15 Minuten

Griffest:

4 - 5 Stunden

Durchgetrocknet:

24 - 48 Stunden




Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM  
KH-Decklack

nach 6 Tagen bis maximal 1 Monat

bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich nach

1 Tag bei 20°C durch Zusatz von 10% Härter 9-510



# 7-611

## KH-Decklack Matt, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.6-6.4 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorf Strasse 80, 40721 Hilden,  
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siesenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,  
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinit AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,  
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22