

2.708.080X

1K Primer

2.708.0800 Grau

2.708.0801 Rot

VOC konform

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

Der 2.708.080X Selemix 1K Primer ist eine synthetische schnelle Rostschutzgrundierung mit guter Haftung auf Blankem Stahl. Er wird besonders empfohlen für Land- und Baumaschinen, sowie für Stahlbauer und den Heimwerkerbedarf und für sonstige Eisenteile.

Untergrund und Vorbehandlung

Substrate



Roher Stahl

Schleifen

P 80 - P 120 - P 240 Trocken



Vor dem Lackieren alle Untergründe gründlich entfetten

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Grundierung 2.708.080X

Airless und Airmix

Unverdünnt

Konventionell

Gewicht

Grundierung 2.708.080X

1000 g

Verdünnung 1-610 *

0 - 50 g

* auch mit Nitro Verdünnung 1 - 215 mischbar

Verarbeitungszeit 20°C

Unbegrenzt



Viskosität

Airless 35 - 40 Sek. DIN 4 bei 20°C
Konventionell 20 - 25 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm
3 - 4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

9 - 11
120 - 140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2



Ablüßzeit zwischen
den Spritzgängen

5 - 7 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubfrei:

10 - 15 Minuten

Griffest:

30 - 60 Minuten

Trocken

24 Std. bei 50 - 60 µm




Überlackierbar mit SELEMIX 1K und 2K

nach 1 Std. bis 30 Tage bei 20°C

Decklacken **außer EP Decklack**

ohne Zwischenschliff möglich



2.708.080X

1K Primer

2.708.0800 Grau

2.708.0801 Rot

VOC konform



TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5,2 - 6,0 m² / kg spritzfertige Mischung
bei Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorf Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22